



Hoja Técnica del Producto

POLYTRADE

Rua Dr. Libanio Estanislau Cardoso, 180 – CIC
Curitiba – PR – Brazil CP: 81460-065
Fone : +55 (41) 3348-3227 Fax : +55 (41) 3347-0712
Polytrade.com.br

10/08/2007
Version 2

Carborez STR 008

Ester de Colofonia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Carborez STR 008 es una resina termoplástica, derivada de la esterificación de la glicerina y de los ácidos resínicos de la Colofonia. Presenta un bajo punto de fusión, así como un bajo índice de acidez. Se presenta en forma sólida y color ámbar.

ESPECIFICACIONES

Índice de Acidez, ASTM D-465 (mg KOH/g)	Max. 8
Punto de reblandecimiento, ASTM D-28 (B&R° C)	88 – 100
Viscosidad (65% xilol), ASTM D-1545	B/E
Color Gardner (65% Xilol), D-1544	6 - 9

APLICACIONES

Carborez STR 008 es utilizado en la producción de:

- Adhesivos
- Barnices
- Lacas
- Caucho sintético

Carborez STR 008 es compatible con nitrocelulosa, etilcelulosa, caucho natural o sintético, caucho clorado, ceras de poliéster y otras resinas sintéticas como del vinilo.

SOLUBILIDAD

Soluble en xilol, Toluol, esencia de trementina, metil etil cetona, tricloroetileno y butanol.
Insoluble en etanol.

EMBALAJE

Bolsas de polipropileno con 30 kg – 66 lb

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consulte nuestra Hoja de Seguridad del Producto (MSDS).